

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

PRODUTO	SÓLIDOS (%)	VISCOSIDADE BROOKFIELD (cP)	% OH (NV)	IA	DENSIDADE (g/cm3)	SOLVENTE	APLICAÇÕES
---------	-------------	-----------------------------	-----------	----	-------------------	----------	------------

RESINA ACRÍLICA TERMOPLASTICA ESTIRENADA

BARISOLV W-1028	58 - 61	3.000 - 6.000	N/A	MÁX 18	0,950 - 0,990	XIOL	-Ótima aderência em galvanizados, alumínio e plásticos.
BARISOLV W-1573	48 - 51	200 - 500	N/A	MÁX 2	0,970 - 1,010	SOLVESSO 100	-Desenvolvida especialmente para sistema spray
BARISOLV W-3218	58 - 61	10.000 - 15.000	N/A	MÁX 8	0,950 - 1,000	TOLUOL	-Indicada para Tinta demarcação viária
BARISOLV W-3218/38	37 - 39	700 - 1.500	N/A	MÁX 8	0,950 - 1,000	TOLUOL	-Indicada para Tinta demarcação viária
BARISOLV W-3218/17	16 - 18	10 - 50	N/A	MÁX 8	0,960 - 0,990	TOLUOL	-Indicada para verniz de pedras e fundo preparador de paredes
BARISOLV W-2880	58 - 61	7.000 - 11.000	N/A	MÁX 12	0,950 - 1,000	TOLUOL	-Indicada para Tinta demarcação viária

RESINA ACRÍLICA TERMOPLASTICA PURA

BARISOLV W-018	40 - 43	3.500 - 4.500	N/A	MÁX 10	0,950 - 0,990	TOLUOL	-Tintas Industriais, lacas Acrílicas, pinturas em plásticos rígidos e eletro eletrônicos
BARISOLV W-1365	38 - 42	600 - 2.000	N/A	MÁX 1	0,950 - 0,990	TOLUOL	-Indicada para verniz de pedras e fundo preparador de paredes
BARISOLV W-1542	58 - 61	8.000 - 12.000	N/A	8 - 12	0,950 - 0,990	TOLUOL	-Indicada para Tinta demarcação viária
BARISOLV W-1816	39 - 41	3.500 - 7.000	N/A	30 - 40	0,950 - 1,000	TOLUOL SOLVESSO 100	-Revestimento de concreto aparente, pedras, telhas e tijolos.

CATÁLOGO GERAL DE PRODUTOS

PRODUTO	SÓLIDOS (%)	VISCOSIDADE BROOKFIELD (cP)	% OH (NV)	IA	DENSIDADE (g/cm3)	SOLVENTE	APLICAÇÕES
---------	-------------	-----------------------------	-----------	----	-------------------	----------	------------

RESINA ACRÍLICA CARBOXILADA

BARISOLV W-1491	58 - 61	3.500 - 5.000	N/A	60 - 70	0,970 - 1,010	SOLVESSO 100	-Esmaltes e vernizes curados com epoxi ou melamina, decorativos em metal.
------------------------	---------	---------------	-----	---------	---------------	--------------	---

RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA ESTIRENADA

BARISOLV W-1136	58 - 61	4.000 - 7.000	1,3 - 1,5	MÁX 10	0,970 - 1,010	TOLUOL SOLVESSO 100	-Primers e acabamentos. Excelente adesão em metais ferrosos
BARISOLV W-1142	58 - 61	2.500 - 5.000	1,6 - 2,0	MÁX 6	0,970 - 1,010	XIOL	-Primers, acabamentos e tintas serigráficas PU Excelente adesão em metais ferrosos.
BARISOLV W-1403	58 - 61	3.000 - 6.000	2,5 - 3,0	MÁX 5	0,970 - 1,010	XIOL	-Tintas secagem ao ar e estufa, sobre metais e plásticos. Tintas industriais e repintura automotiva.

RESINA ACRÍLICA HIDROXILADA PURA

BARISOLV W-2772	48 - 51	3.500 - 5.500	1,8 - 2,2	MÁX 10	0,970 - 1,010	XIOL ACETATO DE BUTILA	-Secagem rápida, excelente resistência a UV e intemperismo para indústria moveleira, repintura e manutenção industrial.
------------------------	---------	---------------	-----------	--------	---------------	---------------------------	---

ADESIVO

BARISOLV W-1962	63 - 66	500 - 1.000	N/A	MÁX 5	0,950 - 0,970	XIOL AGUARRÁZ	-Primers e acabamentos. Excelente adesão em metais ferrosos
BARISOLV W-2094	48 - 51	2.000 - 3.500	N/A	60 - 70	0,950 - 0,970	TOLUOL	-Primers, acabamentos e tintas serigráficas PU Excelente adesão em metais ferrosos.